# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00198/25

Серия RU № 0570882

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П. СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 17.11.2020 г. Телефон: +7 (495) 532-57-17. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАКЛЭЙ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 242500, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАРАЧЕВСКИЙ, Г. КАРАЧЕВ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 15.
Основной государственный регистрационный номер: 1093254010376.
Телефон: +7 (48335) 2-36-90. Адрес электронной почты: info@metaclay.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМАТЕК».
Место нахождения (адрес юридического лица): 188304, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГАТЧИНСКИЙ, Г. ГАТЧИНА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 45Б, ПОМЕЩ. 3.3.5.1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188304, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГАТЧИНСКИЙ, Г. ГАТЧИНА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 45Б, ЭТАЖ 1.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство огнезащиты стальных конструкций: огнезащитный двухкомпонентный вспучивающийся материал марки «МЕТАФЛЕЙМ ЭП», тип 1, выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.12-076-63341682-2020 с изм. 1 и нанесенный согласно технической инструкции по применению И-СМК-5-86 от 19.02.2024 «Огнезащитный материал «МЕТАФЛЕЙМ ЭП» (ТУ 20.30.12-076-63341682-2020 с изм. 1) для пассивной огнезащиты стальных конструкций» в составе согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0878903).
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3824997000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № БЦ25-04-18/4 от 18.04.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21AH91), акта анализа состояния производства № НЛ043-050.25-01 от 21.02.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88), подписавший(е) эксперт(ы): Винник Анна Константиновна, Тынчерова Эльмира Шарифджанова.
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п. 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия и гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитного покрытия согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0878903). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 19.09.2024 г. Договор №КВЕ0805 от 08 мая 2023 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 24.04.2025 **ПО** 23.04.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Илюшин Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00198/25

Серия RU № 0878903

| Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) | Группа огнезащитной эффективности |
|---|---|
| Средство огнезащиты стальных конструкций: огнезащитный двухкомпонентный вспучивающийся материал марки «МЕТАФЛЕЙМ ЭП», тип 1, выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.12-076-63341682-2020 с изм. 1 и нанесенный согласно технической инструкции по применению И-СМК-5-86 от 19.02.2024 «Огнезащитный материал «МЕТАФЛЕЙМ ЭП» (ТУ 20.30.12-076-63341682-2020 с изм. 1) для пассивной огнезащиты стальных конструкций» в составе: | |
| - Огнезащитный двухкомпонентный вспучивающийся материал марки материал «МЕТАФЛЕЙМ ЭП», тип 1, выпускаемый по ТУ 20.30.12-076-63341682-2020 с изменением 1, толщиной сухого слоя не менее 0,8 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,8 кг/м² без технологических потерь) | При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут). |
| - Огнезащитный двухкомпонентный вспучивающийся материал марки материал «МЕТАФЛЕЙМ ЭП», тип 1, выпускаемый по ТУ 20.30.12-076-63341682-2020 с изменением 1, толщиной сухого слоя не менее 1,25 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,25 кг/м² без технологических потерь) | При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут). |
| - Огнезащитный двухкомпонентный вспучивающийся материал марки материал «МЕТАФЛЕЙМ ЭП», тип 1, выпускаемый по ТУ 20.30.12-076-63341682-2020 с изменением 1, толщиной сухого слоя не менее 3,02 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,02 кг/м² без технологических потерь) | При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут). |
| - Огнезащитный двухкомпонентный вспучивающийся материал марки материал «МЕТАФЛЕЙМ ЭП», тип 1, выпускаемый по ТУ 20.30.12-076-63341682-2020 с изменением 1, толщиной сухого слоя не менее 4,02 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 4,02 кг/м² без технологических потерь) | При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут). |

Хранение при температуре от – 40°С до + 40°С, в заводской упаковке в закрытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов или на открытых площадках под навесом при условии обеспечения защиты от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, при условии сохранения целостности упаковки и соблюдения условий хранения.

Прогнозируемый срок службы огнезащитного покрытия на основе ОЗМ «МЕТАФЛЕЙМ ЭП» составляет не менее 25 лет при эксплуатации в условиях промышленной атмосферы умеренного, умеренно-холодного и холодного климата (У1, УХЛ1, ХЛ1) по ГОСТ 9.104, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Илюшин Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334