

Метабонд F-VA2810

Композиция функционализированного этиленвинилацетата

Описание

Метабонд F-VA2810 представляет собой композицию этиленвинилацетата, модифицированного малеиновым ангидридом для придания полиолефинам адгезионных свойств и средства к полимерам, содержащим полярные группы, и неорганическим наполнителям.

Применение

Метабонд F-VA2810 предназначен для использования в адгезионных композициях на основе полиолефинов, а также в качестве совместителя в полиолефиновых минералонаполненных композициях.

Характеристики

	Показатель*	Единица измерения	Значение**
1.	Показатель текучести расплава	г/10 мин	1,0
2.	Плотность	г/см ³	0,92
3.	Содержание винилацетата	% масс	28
4.	Содержание малеинового ангидрида	% масс	0,8 - 1,2
5.	Содержание летучих компонентов	% масс	0,3

* Результаты испытаний по дополнительным характеристикам предоставляются по запросу.

** Приведенные значения показателей являются усредненными и носят информационный характер; точные значения указаны в сертификате качества на каждую отдельную партию материала

Форма выпуска

Гранулы.

Рекомендации по переработке

При переработке композиции **Метабонд F-VA2810** экструзионным методом рекомендуемый диапазон температуры расплава составляет 150°C-220°C в зависимости от типа используемого оборудования.

Упаковка

Метабонд F-VA2810 упаковывают в мешки или в мягкие контейнеры. Используются мешки клапанные тканые из полипропилена с полиэтиленовым вкладышем, мешки клапанные тканые из полипропилена без полиэтиленового вкладыша, мешки клапанные полипропиленовые ламинированные, а также полиэтиленовые мешки. Масса нетто единицы упаковки в виде мешка – 25 кг и 20 кг. В качестве упаковки также могут использоваться контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов. Масса нетто единицы упаковки в виде мягкого контейнера – 1000 кг или 500 кг. По согласованию с потребителем допускается использовать другой вид упаковки, который обеспечивает сохранность качества продукции.

Транспортировка

Всеми видами транспорта.

Условия хранения

Метабонд F-VA2810 хранят в крытом складском помещении, обеспечивающем защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнений на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не более 35 °С.

Информация, содержащаяся в данной спецификации, является правильной и точной в пределах нашей компетенции. Все предложения и рекомендации даются без гарантий, так как на условия применения продукта в условиях производства контроль изготовителя не распространяется. Также предупреждаем, что на некоторые применения продукта могут существовать патенты.

Контакты АО «МЕТАКЛЭЙ»: 242500, Россия, Брянская область,
г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15
info@metaclay.com; +7 (48335) 2 35 90; +7 (499) 969-81-30